

Peinture à base de résine Pliolite en phase solvant mono-composant

Classification AFNOR :

- I – Classe 7b1 (NF T 36005)
- Classe D2 (NF T 84403)

Revêtement Mat pour travaux Neufs ou de Rénovation. Idéal pour le ravalement des murs et façades. Spécialement conçu pour une application de ravalement garnissante micro-poreuse, insensible aux fonds alcalins.

Produit liquide prêt à l'emploi et facilement applicable sur :

- Enduits à base de liants hydrauliques, béton, ciment, parpaing
- Anciennes peintures similaires, à condition qu'elles soient saines, propres et parfaitement adhérentes.

DOMAINE :

- > Industries du Bâtiment et Travaux Publics
- > Artisans Peintres
- > Toutes Industries

AVANTAGES :

- > Excellente adhérence
- > Haute résistance aux agressions extérieures
- > Finition de haute qualité
- > Résistante dans le temps

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Température extérieure : Entre 5° et 30°C et supérieure d'au moins 3° au point de rosée pour éviter tout risque de condensation. Humidité relative : Inférieure à 75 %
- Température du support : entre 5°C et 35°C maximum, parfaitement sec
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de menace de pluie

PRÉPARATION DE SURFACE :

Conforme au DTU 59.1

- Fonds déjà peints et en bon état : éliminer les parties non adhérentes. Lessiver et rincer et Dépolir
- Fonds déjà peints en mauvais état : décaper la totalité de la surface.
- Fonds nus et sains : brosser et dépoussiérer. Reboucher les fissures si nécessaire.
- Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille adapté

MODE D'EMPLOI :

Brosse / Rouleau - Dilution de 0 à 5 %

Pistolet Airless - pur

Diluant : White spirit

Rendement théorique sur film sec : 150g/m²/couche en fonction du support et du mode d'application

Temps de séchage : Au toucher : 1 heure à 20°C - retardé par temps froid et humide

Temps de recouvrement : 24 heures

Nombres de couche : 2 couches

CARACTÉRISTIQUES :

Conditionnement : en 3kg - 5kg - 20 kg

Aspect film sec : Mat

Teneur en COV : 430 g/L (catégorie A/i)

Couleur : Toutes Teintes RAL à la demande

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

PRECAUTIONS :

Produit dangereux, respecter les précautions d'usage. Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation. Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation en vigueur. Ne pas rejeter dans l'environnement. Porter un équipement de protection individuelle.