

TOREPOX 380

PEINTURE ANTI CORROSION BRILLANTE



Revêtement époxydique bi-composant, sans solvant et sans odeur, spécialement conçu pour les applications intérieures. Facile à appliquer au rouleau, il offre une finition brillante et esthétique.

Ce revêtement se distingue par son excellente résistance à l'abrasion, aux chocs ainsi qu'à de nombreux agents chimiques. De plus, ses performances restent stables même en présence de rayonnements actiniques.

Peut être appliqué sur différents supports préalablement préparés et imprimés avec un primaire adapté : béton neuf ou ancien, enrobé percolé, acier ou carrelage.

Il est particulièrement recommandé pour les sols soumis à un trafic intense, notamment : les parcs de stationnement, les sols industriels, les entrepôts, les garages, les quais de chargement.

DOMAINE :

- > Toutes industries
- > Bâtiment et Travaux Publics
- > Artisans
- > Collectivités

AVANTAGES :

- > Bonne résistance à l'abrasion et aux chocs
- > Résistance aux produits chimiques
- > Finition de haute qualité
- > Idéal en application au rouleau / pinceau

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Stocker le produit à 20°C - 24h avant l'application
- Température ambiante : Entre 10° et 30°C
- Température du support : au 10°C et supérieure de 3° au point de rosée pour éviter tout risque de condensation.
- Humidité relative : 85% maximum

PRÉPARATION DE SURFACE :

- Support exempt de toute trace de graisse, calamine ou rouille
- Dégraissage aux solvants chlorés ou aromatiques ou par lessives alcalines
- Décapage de l'acier
- Anciennes peintures lessivées et dépolies au papier de verre.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

A stocker à une température de 20°C, 24H avant application.

TOREPOX 380 est livré en kit de 2 composants non fractionnable, à mélanger au moment de l'emploi avec un agitateur mécanique, à vitesse lente, pour éviter d'incorporer de l'air et obtenir une homogénéité complète.

Durée de vie du pot en mélange : 30 minutes à 20°C - 10 minutes à 10°C
Rapport du mélange en volume : 74.5/25.5

Nombre de couches : 1 à 2 selon la porosité du support

MODE D'EMPLOI :

- Support sain = Appliquer un Mélange base + durcisseur à 200 gr/m² 5m²/kg
- Support en peinture époxy = Ponçage + Application d'un Mélange base + durcisseur à 160 gr/m² 6,25m²/kg
- Anti-dérapant = Application d'un Mélange base + durcisseur et saupoudrage de quartz

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT

Séchage et hygrométrie < 80%	10°C	20°C	30°C
Allée piétonne	2 jours	18 heures	12 heures
Trafic léger	5 jours	2 jours	30 heures
Trafic normal	12 jours	6 jours	4 jours
Sec	45 heures	18 heures	12 heures
Dur	13 jours	6 jours	3 jours
Délai de recouvrement	De 2 à 10 jours	De 20H à 5 jours	De 10H à 3 jours

CARACTÉRISTIQUES :**Conditionnement :**

- Kit de 25 kg (base = 21.40 kg - durcisseur = 3.60 kg)
- Kit de 12,5 kg (base = 10,7 kg - durcisseur = 1.8 kg)
- Kit de 5 kg (base = 4.28 kg - durcisseur = 0.72 kg)

Aspect film sec : Brillant

Teneur en COV : Valeur limite UE 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 155g/l de COV

Consommation théorique : 160 g/m² à 200 g/m² fonction du support et conditions d'application

Dilution : Peut être dilué à 2% (0,5L/25kg) avec diluant XPG

Couleur : Toutes Teintes RAL à la demande

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PRECAUTIONS :

Point éclair : +55°C

Produit dangereux, respecter les précautions d'usage. Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation. Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation en vigueur. Ne pas rejeter dans l'environnement. Porter un équipement de protection individuelle.